



Hellend dak

- ▶ Woningbouw
- ▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶ Glaswol

KNAUF INSULATION

Kies nu voor energiebesparing!



Naturoll 037

Hellend dakrol voor thermische isolatie van HSB en pefrab

Veerkrachtige, onbeklede glaswolrol voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, houtskeletbouw en pefrab wanden, vloeren en dakelementen van woningen.

Voordelen

Veelzijdige isolatierol, breed toepasbaar in droogbouw toepassingen en prettig te verwerken

Zelfklemmend product, geen bevestigingsmiddelen nodig

Maatvriendelijke uitvoering; afgestemd op reguliere maatvoeringen in HSB



R _s (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet
3,20	120	380	6500	3	7,41	24	177,84
3,20	120	580	6500	2	7,54	24	180,96
3,75	140	380	5600	3	6,38	24	153,22
3,75	140	580	5600	2	6,50	24	155,90
4,55	170	380	4600	3	5,24	24	125,86
4,55	170	580	4600	2	5,34	24	128,06
5,10	190	380	4100	3	4,67	24	112,18
5,10	190	580	4100	2	4,76	24	114,14
5,90	220	380	3500	3	3,99	24	95,76
5,90	220	580	3500	2	4,06	24	94,44

Ondanks aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Productsheet
Knauf Insulation

05/2012

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclearde lambda waarde	0,037 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	A1	EN 13501-1
Lengte tolerantie	± 2%	EN 822
Breedte tolerantie	± 1,5%	EN 822
Dikte tolerantie (T2)	- 5% (- 5 mm) tot +15% (+15 mm)	EN 823
Treksterkte parallel aan het oppervlak	≥ 2x eigen gewicht	EN 1608
CE	MW - EN 13162 - T2 - AF5	

Certificering



4268 03/4563 074903 001

Knauf Insulation B.V.

Florijnstraat 2, Postbus 375
4900 AJ Oosterhout
Tel. + 31 (0)162 42 12 45
e-mail: info@knaufinsulation.nl

www.knaufinsulation.nl

