

Materiaal

Een ééncomponent, vochtuithardende, gemodificeerde polyurethaan.

Uitvoering

700 ml blikken bus

Leveringsvorm

kleur	stuks/doos
creme	12

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Basis		gemodificeerde polyurethaan
Uitharding		vochtuithardend
Kleefvrij (30 mm rul)		na ± 8 min. , +23°C, 50% rel. luchtvochtigheid
Vol belastbaar		na ca. 24 uur
Volledige doorharding		24 uur
Treksterkte		10 N/mm ²
Brandwerendheid WBDBO	NEN 6069	> 60 minuten
Bepalking verspreiding van rook	NEN 6075	> 90 minuten
Rookwerendheid	NEN 6066	> 90 minuten
Temperatuurbestendigheid langdurig		-40°C tot +90°C
Temperatuurbestendigheid kortstondig		-40°C tot +130°C
Verwerkingstemperatuur omgeving		-5°C tot +35°C
Verwerkingstemperatuur bus		+10°C tot +30°C
Houdbaarheid		min. 12 maanden

Vorbereiding

- De oppervlakken moeten draagkrachtig zijn. Ondergronden moeten schoon, en vetvrij zijn.
- Zonodig ondergronden die verlijmd dienen te worden bevochtigen alvorens de lijmschuim aan te brengen.

Verwerking

- Bus voor gebruik (± 20 keer) krachtig schudden. Draai de bus op het pistool met het ventiel naar onder gericht (volgens de instructies). De lijmhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.
- Tremco illbruck adviseert om bij alle type blokken de AA700 Lijmverdeler toe te passen, zeker bij blokken met een hol en een dol en een groef en messing. Snijd de illbruck AA700 Lijmverdeler op de juiste maat corresponderend met de blokbreedte. Breng een juiste hoeveelheid lijm aan zodat een vol vlakke benutting van de beide te verlijmen vlakken plaatsvindt. Dit is te controleren door de blokken te plaatsen en er weer af te halen.

Reiniging


Vers schuim direct verwijderen met illbruck Pistoolreiniger of Handreinigingsdoekjes.

Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen.



PU700

STEENLIJM



Toepassingsgebied

illbruck PU700 is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van verschillende steensoorten zoals (cellen)betonblokken, gipsblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen. illbruck PU700 kan tevens toegepast worden in andere industriële en bouw toepassingen.

Producteigenschappen

- Zeer sterke verbinding**
- Makkelijk te verwerken
- Ook te verwerken bij lage temperaturen
- Direct te gebruiken: geen mixen
- Geen water en electriciteit noodzakelijk
- Tijdbesparend



PU700

STEENLIJM

Belangrijke aanbevelingen

Verwerken in goed geventileerde ruimten.

Niet roken.




Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen.

Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie.

Bus rechtop bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco

illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl