

Miofol® 125G

Miofol® 125G is een gewapende technische bouwfolie. Door de sterke UV gestabiliseerde wapening behoudt Miofol® 125G de sterkte voor een extreem lange periode. De microperforatie en de densiteit van de perforatie zorgen voor de hoogst haalbare waterkering in zijn soort met behoud van zijn grote mate van dampdoorlatendheid.

Toepassing

Miofol® 125G wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde in gevels toegepast. Door de unieke microperforatie kan het bouwvocht, in de vorm van damp, naar buiten afgevoerd worden. Tevens wordt de Miofol® 125G als tijdelijke beglazingfolie toegepast voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw.

Voordelen

- Waterkerend
- Dampdoorlatend
- Extreem hoge trek- en scheurweerstand
- KOMO gecertificeerd
- Chemisch resistent
- Licht doorlatend
- Lange werking door virgin samenstelling voorzien van UV additieven
- Unieke microperforatie
- Geproduceerd in Nederland

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125G	1,50 m	25 m	6212415026	8714672002645	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	6212415001	8714672000917	22 rol / pallet	10 kg
	2,00 m	50 m	6212420000	8714672000061	22 rol / pallet	13 kg
	2,60 m	50 m	6212426000	8714672000078	22 rol / pallet	17 kg



VAST-R®
Folie tape basic



VAST-R®
Butyl tape



Tyvek®
FlexWrap tape

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
VAST-R® Folie tape basic	75 mm	25 m	8107502501	8714672002621	20 rol / doos
VAST-R® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rol / doos


Miofol® G

Specificaties

Gewicht	125 gr / m ²
Brandklasse	F
Waterdichtheid	W2
Relatieve vochtweerstand Sd	0,28 m
Waterdampdoorlatendheid	86 gr / m ² / dag
Treksterkte initieel lengterichting	305N / 50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	310N / 50 mm
Rek bij breuk lengterichting	13 %
Rek bij breuk dwarsrichting	16 %
Nagelscheurweerstand initieel lengte	320N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	300N
Temperatuur bestendigheid	-40°C / 80°C
Open verwerkingstijd	6 maanden

Verwerking

Miofol® 125G is micro geperforeerd en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de Miofol® 125G rechtstreeks op de zachte ondergrond aangebracht worden. Miofol® 125G dient dakpansgewijs aangebracht te worden. Bij overlappen minimaal 150 mm en maximaal 200 mm aanhouden. De folie met behulp van nieten of knellaten op de constructie aanbrengen. Miofol® 125G altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Nieten, naden en overlappen afplakken met VAST-R® Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



MEUWISSEN

023 3032808
info@meuwissen.nl
www.meuwissen.nl