



Miofol® 125S

Miofol® 125S is een gewapende dampremmende technische bouwfolie. De samengestelde folie heeft een extreem lange levensduur door gebruik van virgin PE. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125S niet in de constructie of isolatie komen.

Toepassing

Miofol® 125S wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 125S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 125S is met een wapeningsnet versterkt en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Miofol® 125S beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- Waterdicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- Geproduceerd in Nederland
- Luchtdicht
- Verwerking sneller dan gevouwen folie
- Wapening voorkomt potentiële beschadiging van luchtdichting
- Samenstelling van LDPE voorkomt degradatie op lange duur

| Omschrijving | Breedte | Lengte | Artikelnr. | EAN code | Hoeveelheid | Gewicht |
|--------------|---------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|
| Miofol® 125S | 1,50 m | 25 m | 6112415026 | 8714672002683 | 44 rol / pallet | 5 kg |
| | 1,50 m | 50 m | 6112415010 | 8714672000900 | 22 rol / pallet | 10 kg |
| | 2,00 m | 50 m | 6112420010 | 8714672000085 | 22 rol / pallet | 13 kg |
| | 2,60 m | 50 m | 6112426010 | 8714672000092 | 22 rol / pallet | 17 kg |



VAST-R®
Folie tape basic



VAST-R®
Butyl tape



Tyvek®
FlexWrap tape

| Omschrijving | Breedte | Lengte | Artikelnr. | EAN code | Hoeveelheid |
|--------------------------|---------|--------|------------|---------------|---------------|
| VAST-R® Folie tape basic | 75 mm | 25 m | 8107502501 | 8714672002621 | 20 rol / doos |
| VAST-R® Butyl tape | 30 mm | 20 m | 8103002000 | 8714672005233 | 8 rol / doos |
| Tyvek® FlexWrap tape | 60 mm | 10 m | 8106001000 | 5450208029771 | 3 rol / doos |

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld evt wijzigingen en zetfouten te allen tijde voorbehouden.

De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Meuwissen, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.


Miofol[®]s

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gewicht | 125 gr / m ² |
| Brandklasse | F |
| Waterdichtheid | W1 |
| Relatieve vochtweerstand Sd | 40 m |
| Waterdampdoorlatendheid | 0,6 g / m ² / dag |
| Treksterkte initieel lengterichting | 330N / 50 mm |
| Treksterkte initieel dwarsrichting | 290N / 50 mm |
| Rek bij breuk lengterichting | 20 % |
| Rek bij breuk dwarsrichting | 16 % |
| Nagelscheurweerstand initieel lengte | 400N |
| Nagelscheurweerstand initieel dwars | 365N |
| Temperatuur bestendigheid | -20°C/80°C |

Verwerking

Miofol[®] 125S aan de warme zijde van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 100 mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R[®] Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R[®] Butyl tape of Tyvek[®] FlexWrap tape.



MEUWISSEN

023 3032808
info@meuwissen.nl
www.meuwissen.nl

